



**PRODIMAX**

Le **7320-R** a été développé pour fournir un tissu économique et indispensable pour la protection du personnel et de l'équipement pendant les opérations de soudage. Facile à utiliser, le **7320-R** est «au sommet de la performance».

## Le tissu protecteur haute performance **7320-R**



### **OPÉRATIONS DE SOUDURE**

Le verre Grade-E ne brûle pas. Le revêtement ne soutient pas les flammes et est auto-extincteur. N'est pas endommagé par le coupage au plasma, au chalumeau ou au bâton de soudure. \*



### **TESTÉ D'APRÈS LES STANDARDS DU CONSEIL DE RECHERCHE DE L'ALBERTA**

Aucune gouttelette de métal liquide ne passe au travers @ 2525°F (1386°C). Rapport complet disponible.



### **COUPAGE ET APTITUDE AU DRAPEMENT**

Très facile à couper et à manier. Mou et flexible le rendant facile à draper autour ou par-dessus des formes complexes.



### **IMPERMÉABLE**

Le revêtement résistant aux solvants prévient l'absorption de liquides.



### **NON-IRRITANT**

Le revêtement prévient l'irritation de la peau et de la gorge causé par les fibres.



### **ÉCONOMIQUE**

**PRODIMAX**

ISOLANTS ET SERVICES THERMIQUES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge oxyde
Poids	32oz ± 1,5oz
Épaisseur	0,040 po ± 0,003 po
Largeurs	40 po et 60 po
Résistance Thermique	-70°F à 800°F 800°F: Pour le revêtement polymère (2 minutes) 2525°F : Température maximum soumise pendant les essais de l'ARC*

\* Tel que démontré par un test de laboratoire indépendant (Conseil de Recherche de l'Alberta)



Dénégation de responsabilité: Cette fiche technique est représentative; Ces indices sont fournis comme ligne directrice et ne doivent être utilisés que pour évaluer votre application particulière. Si vous avez des doutes, entrez en contact avec nous. Les renseignements contenus dans cette fiche ne doivent pas être considérés comme une garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, qui est incluse, pour une fin particulière, dans une garantie de commercialité ou de comptabilité mais ne se limite pas à celle-ci. Prodimax n'est en aucun cas être responsable de tout dommage accidentel ou indirect suite à l'utilisation, la mauvaise utilisation ou l'incapacité à utiliser le produit. Cette inclusion s'applique sans se soucier si de tels dommages sont basés sur violation de garantie, violation de contrat, négligence, responsabilité stricte du délit, ou tout autre théorie juridique.

# PRODIMAX

ISOLANTS ET SERVICES THERMIQUES

175, rue d'Amsterdam, local #2  
St-Augustin de Desmaures (Québec)

Canada G3A 2V5

Tél. : 418.878.7132 Téléc. : 418.878.7194

info@prodimax.ca www.peodimax.ca