

Experts en fabrication de couvertures isolantes amovibles sur mesure depuis 1996



Le tissu 2240HT est fabriqué à partir d'un filament de verre "E" continu. Il ne contient aucun amiante.

La fibre texturée 2240HT résiste à la plupart des acides, alcalis et solvants (à l'exception de l'acide fluorhydrique et les environnements corrosifs aux températures élevées). Le chlorure lixiviable répond aux exigences de MIL-1-24244B.

## Caractéristiques :

- Conforme aux exigences d'incombustibilité tel que précisé par le U.S Coast Guard 164.009 et MIL-1-24244B.

## Propriétés :

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Poids                          | 24.0 oz/ yd2                        |
| Tissage                        | Uni                                 |
| Épaisseur                      | 0.050 in                            |
| Dimensions du rouleau          | 40 po. ou 60 po. large x 50 vg long |
| Température de service (538°C) | 1000°F                              |
| Température de fusion          | 1600°F (872°C)                      |